

**CHS-EPOXY 520****1. Charakteristika výrobku**

CHS-EPOXY 520 je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice bez modifikujících složek.

**2. Použití výrobku**

CHS-EPOXY 520 se používá k impregnaci, zalévání, odlévání, k přípravě laminátů v elektrotechnickém průmyslu.

**DETAILNÍ INFORMACE O APLIKACI VIZ. APLIKAČNÍ LIST****3. Vlastnosti výrobku**

<b>Epoxidový index</b>	5,208 – 5,495	eg/kg	CSN EN ISO 3001
<b>Epoxidový hmotnostní ekvivalent</b>	182 - 192	g/mol	CSN EN ISO 3001
<b>Viskozita při 25°C</b>	12 – 14,5	Pa.s	ČSN 640349
<b>Celkový obsah chloru</b>	Max. 0,20	%	CSN 640338
<b>Obsah hydrolyz. chloru</b>	Max. 0,03	wt %	
<b>Barva</b>	Max 100	Hazen	ČSN 650340

**3. Balení**

CHS-EPOXY 520 se plní do předem dohodnutých obalů.

**4. Skladování**

Skladuje se v uzavřených obalech, v krytých suchých skladech při teplotě 5-25°C odděleně od tvrdidel. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby.

**5. Bezpečnostní údaje**

Podrobné údaje týkající se bezpečného zacházení a ochrany zdraví jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Revidováno : 9/ 2003  
Vydáno : 12/ 2004  
Záruka kvality :  
Zpracoval : Výzkum & technický servis& marketing