

# TECHNICKÝ LIST

## Matný vrchní nátěr AST 202

### Popis výrobku

Dvousložkový polyuretanový matný vrchní nátěr se zvýšenou odolností vůči UV záření. Vytváří elastický povlak vysoce odolný proti mechanickému opotřebení a proti nepříznivému vlivu chemikálií. Obsahuje rozpouštědla.

### Použití

Vrchní nátěr pro stěrkové a lité podlahy. Dále jako krycí nátěr betonových podlah, popřípadě podlah opatřených impregnačním nátěrem AST 100.

### Vlastnosti

Dvousložkový mechanicky a chemicky odolný nátěr.

### Technické údaje výrobku:

Hustota:	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita (při 23°C):	400 mPa.s.
Obsah pevných částic - sušiny	70 %
Barevnost:	RAL 7038, RAL 1014, RAL 6021
Odolnost proti otěru:	(ASTM D4060, Taber Abraser CS10/1000U/10N): cca 29 mg
Hořlavost:	těžce hořlavé – C1 (ČSN 73 0804)

### Příprava podkladu

1. přímý nátěr na beton: Podklad musí být suchý, čistý, bez prachu a uvolněných částic, bez znečištění ropnými produkty a jeho únosnost musí odpovídat budoucímu zatížení. Cementové mléko na povrchu betonu musí být odstraněno mechanicky (tryskání, broušení). Maximální přípustná vlhkost betonu je 3% hm. Doporučení stáří betonu min. 28 dní.

2. nátěr na penetraci AST 100: V případě použití jako barevný nátěr betonu, musí být beton důkladně napuštěn impregnací AST 100. Pokud by byla mezi aplikací impregnace AST 100, stěrkového, nebo vrstveného systému a provedením vrchního nátěru prodleva delší než 48 hodin, je nutno podklad důkladně obrousit domatova nebo jej důkladně očistit rozpouštědlem. Povrch před aplikací nátěru musí být dále zbaven jakýchkoliv znečištění.

### Aplikace

1. *Míchání:* míchací poměr je pro složky A a B ve váhových dílech je A:B → 10:4,8. Složku A dobře promíchejte elektrickým míchadlem. Následně přidejte složku B a po dobu 2 až 3 minut intenzívně míchejte. Po promíchání ihned aplikujte.

2. *Nanášení:* natěračským válečkem, štětcem.

3. *Spotřeba* Nátěr betonu: cca 0,28 kg/m<sup>2</sup>  
 Nátěr lité podlahy: 0,15 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>  
 Nátěr stěrkové podlahy: cca 0,25 kg/m<sup>2</sup>

4. *Vytvrzování:* chemická reakce mezi složkou A a B:

	10°C	23°C
Pochůzné	po 12 hod.	po 8 hod.
Lehce mech. zatíž.	po 24 hod.	po 12 hod.
Úplné vytvrzení	po 5 dnech	po 3 dnech

Minimální přípustná teplota podkladu umožňující aplikaci je 10°C. Nutno sledovat teplotu „rosného bodu“, aby při aplikaci nátěru nedocházelo k nežádoucí kondenzaci vody na podlaze.

### Čištění

Nářadí je nutno očistit ještě začerstva ředidlem. Po zaschnutí lze nářadí očistit pouze mechanicky.

### Balení

Nádoby 6 a 12 kg.

### Skladování

6 měsíců od data výroby v uzavřeném originálním balení na chladném a suchém místě. Nespoteřované originální balení je nutno znovu vzduchotěsně uzavřít a co nejdříve spotřebovat. Chránit před mrazem !

### Bezpečnostní data

Nátěrová hmota obsahuje organická rozpouštědla, dráždí oči a kůži. Není určena k nátěrům přicházejícím do přímého styku s pitnou vodou, potravinami, krmivem, nátěrům dětského nábytku a hraček pro děti. Při jejím použití je nutno dodržovat příslušné zákonné předpisy (nařízení o nebezpečných látkách) a pokyny výrobce uvedené v technickém a bezpečnostním listu.

### Zásady hygieny práce

Při práci je nutno zajistit účinné větrání, aby nedošlo k vdechování škodlivých výparů, které dráždí nejen dýchací orgány, ale i oči a kůži. Proto je nutno chránit se při práci pracovním oděvem, ochrannými brýlemi, rukavicemi, polomaskou s filtrem pro organická rozpouštědla. Při aplikaci nejíst, nepít a nekouřit.

### Zásady první pomoci

Při vniknutí do očí ihned vypláchnout vodou a poté vyhledat odborného lékaře. V případě znečištění pokožky svléknout oděv a pokožku dobře omýt vodou s mýdlem a ošetřit vhodným krémem (Indulona). Při nadýchání výparů vyvést dotýčného na čerstvý vzduch, zajistit mu klid a zabránit podchlazení teplou přikrývkou. V případě požití ihned vypláchnout ústa vodou, vyvolat zvracení a ještě vypít asi půl litru pitné vody. Poté okamžitě vyhledat odborného lékaře.